

ROMBY 66050

115 g/m²
225/315/465 g/m²*

Formato / Size 72x102 cm
FF. x pacco / Sheets x packet 250

Avorio Perla
Ivory Pearl
Ivoire Perle

G/m ²	115	220	315	465
Spessore µm	138	266	394	520
Mano cm ³ /g	1,35	1,35	1,35	1,35
Lisciatura ml/min	500	500	500	500
Resistenza alla luce (LF)	3	3	3	3

G/m ²	115	220	315	465
Thickness µm	138	266	394	520
Bulk cm ³ /g	1,35	1,35	1,35	1,35
R. Bendsten ml/min	500	500	500	500
Lightfastening	3	3	3	3

Carta tenace di pura cellulosa a fibra lunga ECF (Elementary Chlorine Free), colorata in massa e gofrata.

A tough, ECF (Elementary Chlorine Free), mass dyed embossed paper made of long-fiber pure cellulose.

Con eccellente resistenza al graffio, all'abrasione, alle macchie e con trattamento antimpronta.


It is an excellent scratch, abrasion and stain resistant material with an anti-fingerprint coating.

Disponibile anche in formato diverso dallo standard. Ottime risposte alle lavorazioni di incollaggio, stampa a caldo, offset, laser, rotocalco, serigrafica, flessografica e rilievo a secco.

This paper is suitable for gluing, hot stamping, offset printing, laser printing, gravure printing, screen printing, flexo printing, dry embossing.

Le proprietà meccaniche della nostra carta sono eccellenti per la realizzazione di imballaggi flessibili come: shopper, prodotti per cancelleria, rilegatura con copertina morbida, sovracoperta di libri cartonati, astucci, scatole rivestite, luxury packaging.


The mechanical features of this paper make it perfect for flexible packaging such as shopping bags, stationery, paperback binding, dust jackets, cases, coated boxes, luxury packaging.




Packaging



Folding Boxes




Bookbinding
& Publishing



Stationery



Printing



Hang tags
& Labels

Caratteristiche:

- Tolleranza standard $\pm 3\%$ / $\pm 5\%$;
- Cellulosa bianchita ECF (Elementary Chlorine Free);
- pH neutro (estrazione a freddo);
- Riciclabile e recuperabile sotto forma di energia al 100%.

Features:

- Standard tolerance $\pm 3\%$ / $\pm 5\%$;
- Bleached ECF (Elementary Chlorine Free) cellulose;
- Neutral pH (cold extraction method);
- Recyclable and 100% recoverable.

*Queste grammature sono realizzate in accoppiato, l'ordine minimo è di 1500 fogli.

*These grammages are made with laminated paper. The MOQ is 1500 sheets.